

RECEPT FÖR FÄRGNING MED ZENIT YLLEFÄRG

Allmänt

Färgerna kan användas för ylle, natursilke och polyamidfibrer (Nylon). De färgas i svagt surt till neutralt färgbud och de kan blandas med varandra i alla förhållanden.

Färgmängd

Färgmängden beräknas i procent på materialvikten. Exempelvis är en 2%-ig färgning = 2 g färg per 100 g material.

Färgbudet

Mängden färgbud beräknas efter materialets vikt. Ett lämpligt badförhållande är 1:50, d.v.s. till 100 g material behövs 5 liter färgbud. Badet iordningställs med vatten, som bör ha en temperatur av ca. 40 grader.

Tillsätt 0,5–1 % Egaliseringsmedel och 1–2 % Ättiksyra (60 %-ig*), allt beräknat på materialvikten. D.v.s. till 100 g material tar man 0,5–1 g (ca. 0,5–1 ml) Egaliseringsmedel och 1–2 g Ättiksyra (ca. 1–2 ml).

* Ättiksyra i svagare koncentration ökas med motsvarande mängd = av exempelvis 24%-ig ättiksyra tas 2,5 gånger mängden

Därefter läggs färggodset i badet och hantras i ca. 10 min. Lyft sen upp färggodset och tillsätt färgämnet, som man löst i kokande vatten. Färgningen fortsättes under uppvärmning till 90–95 grader, och vid denna temperatur färdigfärgas godset i 30–60 min.

Egaliseringsmedel ger bättre genomfärgning, förhindrar allt för snabb uppdragning, och ger därigenom ett jämnare färgningsresultat. För mycket Egaliseringsmedel gör att färgen inte drar på.

Förtvätt

För att uppnå bästa möjliga hårdigheter på det färgade materialet bör det förtvättas enligt följande.

Badförhållande 1:50

2 g/l Zenit tvättmedel

2 ml/l Ammoniak

Temperatur 40 grader. Tvättid 15–20 min.