

GRUNDRECEPT FÖR BETNING MED ALUN

Grundrecept för betning av 300 g material

- 60 g Alun
eller
- 45 g Alun + 30 g Vinsten

- 9 liter vatten

Gör så här:

1. Väg upp Alun och Vinsten och lös i ca 2 dl hett vatten.
2. Tillsätt resten av vattnet och låt stiga till 40 grader.
3. Lägg tvättat, nedblött garn i badet och värm långsamt till 85-90 grader.
4. Håll temperaturen i en timme. Rör då och då.
5. Låt garnet svalna i badet och sedan torka eller färga det genast